

# CCS AC Liquid Membrane

Akrilik polimer əsası, UV dayanıqlı elastik su izolyasiya materialı

## Məhsul haqqında:

**CCS AC Liquid Membrane**, terras, dam, beton kanallarda və eksteryerlərə tətbiq olunan akrilik qatran əsaslı, günəşin UB şüalarına davamlı, tək komponentli, istifadəyə hazır elastomer xüsusiyyətli hidroizolyasiya materialıdır.

## Tətbiq sahələri:

- Xarici məkanlarda, üfüqi və şaquli tətbiqlərdə,
- Meylli terras damlarda,
- Beton, keramika və sinkli metal kanallarda,
- Binaların şimal eksteryerlərində istifadə olunur.

## Üstünlükləri:

- İstifadəyə hazırdır, fırça ilə tətbiq olunur,
- Günəşin istisindən təsirlənmir və ağ rəngi sayəsində UV şüalarına davamlıdır.
- Aşağı temperaturda belə elastikliyi qoruyur,
- Hazırlanması və tətbiqi asandır,
- Yüksək yapışma təmin edir,
- Üzəri boyana bilər,
- Tərkibində həlledici yoxdur,
- Donma-ərimə dövrlərinə davamlıdır.

## Texniki məlumat:

Modifikasiya edilmiş polimer qatran

Rəng	: Ağ
Qatılığı	: Fırça sərtliyində
Sıxlıq	: 1,28±0,05 kq/lit
Tətbiq olunan səth temperaturu	: +5 °C 25 °C



**CCS.az LLC**  
**Adress:** Sabail district, Badamdar highway 18, Baku, Azerbaijan  
**Phone:** +994 12 567 97 09 / 10  
**Web:** www.ccs.az  
**E-mail:** info@ccs.az

Servis temperaturu	: -20 °C 120 °C
Su buxarı keçiriciliyi	: Sınıf 1
Kapilyar su udma və su keçiriciliyi	: Maks. 0,1 kq/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup>
Səthin qorunma müddəti	: 4-5 saat

Qeyd: Yuxarıdakı göstəricilər +23°C və 50% nisbi rütubət şəraiti üçün verilmişdir.

## İstifadə qaydaları

**Səthin hazırlanması** : Tətbiq ediləcək səthlər möhkəm olmalı, səthə yapışmaya mane olacaq hər cür yağ, kir, pas, parafin, boya və bitum qalıqlarından təmizlənməlidir. Nahamar səthlər **CCS Mortar** seriyalı təmir məhlulları ilə doldurulmalıdır. Yeni suvanmış və beton səthlərə 28 günlük polimerləşmə müddətini tamamladıqdan sonra tətbiq edilməlidir. Künclər və kənarlar **CCS Mortar ST60** ilə 4 sm paxlanmalıdır. Səthdəki boşluqlar **CCS Mortar 30** ilə təmir edilə bilər.

## Qarışdırma:

**CCS AC Liquid Membrane** istifadəyə hazır materialdır. Astar tətbiqində materiala 50% su əlavə edilməli və mikserlə 400-600 rpm sürətlə 3-5 dəqiqə qarışdırılmalıdır. Birinci qat tətbiqində 20% su əlavə olunmalı və mikserlə 400-600 rpm sürətlə 3-5 dəqiqə qarışdırılmalıdır. İkinci qat su ilə qarışdırılmadan tətbiq edilməlidir.

## Tətbiq qaydaları:

Hazırlanmış astar səthə fırça və ya rulonla çəkilməlidir (200 qr/m<sup>2</sup>). Astar quruduqdan sonra digər təbəqələr 1-1,50 mm qalınlığında (nəm qatı olaraq) tətbiq edilməlidir. Çatlar, dərzlər, künclər



və kənarlar 165 qramlıq su izolyasiya toru və ya **CCS Glassfiber Mesh** ilə dəstəklənməlidir.

**CCS AC Liquid Membrane** su çəni, hovuz və bünövrə izolyasiyası üçün uyğun deyil. Tətbiq olunan material ilk 24 saat ərzində yağışdan və donmadan qorunmalıdır. Tətbiqlərdə hər təbəqənin qalınlığı 1-1,50 mm-dən çox olmamalıdır. Üzərində gəzmək lazım olan səthlərdə ehtiyat tədbirləri görülməlidir. Yaş və nəm səthlərə tətbiq edilməməlidir. Qatlar arasında quruma müddətləri nəzərə alınmalıdır.

**CCS AC Liquid Membrane** ağ rəngdə istehsal olunur. Material miqdarının 5% -dən çox olmamaq şərti ilə pasta pigmentlə rəngləyə bilər. **CCS AC Liquid Membrane** quruduqdan sonra rəngini dəyişmək istənilərsə, CCS Extra Acryl Paint və ya akril əsaslı elastik fasad boyası ilə rəngləyə bilər.

#### Qablaşdırma:

5 və 20 kq-lıq plastik qablarda

#### Sərfiyyat:

1 mm yaş plyonka qalınlığı üçün:	1.36 kq/m <sup>2</sup>
1 mm quru plyonka qalınlığı üçün:	2.10 kq/m <sup>2</sup>
Su kanalları və navalçalarda:	2-3 kq/m <sup>2</sup>
Dam və Terraslarda:	3-4 kq/m <sup>2</sup>

#### Saxlama müddəti:

Açılmamış kisədə rəf ömrü 12 aydır (günəş görməyən mühitdə). **CCS AC Liquid Membrane** 0°C-dən aşağı temperaturda donur. Açılan bağlamalar möhkəm bağlanmalı, müvafiq saxlama şəraitində saxlanmalı və bir həftə ərzində istifadə edilməlidir.

Məhsul sirkulyasiyasına diqqət edilməlidir. Qısamüddətli saxlanma zamanı material üst-üstə 3 paletdən çox olmayaraq yığılmalı, göndərilmə isə 1-ci daxil olan kisə 1-ci çıxar prinsipinə uyğun

yerinə yetirilməlidir. Uzun müddətli saxlama üçün paletlər üst-üstə yığılmamalıdır.

#### Sağlamlıq və təhlükəsizlik:

Məhsulla bağlı Avropa Birliyinin direktivlərinə uyğun olaraq hazırlanmış Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqinə (SDS) əməl edin.



CCS.az LLC

Address: Sabail district, Badamdar highway 18, Baku, Azerbaijan

Phone: +994 12 567 97 09 / 10

Web: www.ccs.az

E-mail: info@ccs.az

