

CCS Mortar ST60

Yüksək müqavimətli konstruktiv təmir məhlulu

Məhsul haqqında:

CCS Mortar ST60 sement əsaslı, birkomponentli, xüsusi polimerlərlə və liflə möhkəmləndirilmiş, tiksotropik təmir məhluludur.

Ekoloji kodu №: 04.613/3b

EN 1504-3 standartına / R4 sinfinə cavab verir

Tətbiq sahələri:

- Yüksək möhkəmliyə malik beton daşıyıcı elementlərin təmirində
- Dərzlərin paxlanmasında (plintuslarda),
- Döşəmə beton təmirində,
- Dəniz təklilərin təmirində,
- Betonun sulfat və xlorun təsirindən qorunması üçün,
- Çiroz (tie-rod) dəliklərin və boşluqların doldurulmasında istifadə edilir.

Üstünlükləri:

- Yalnız su ilə qarışır, tətbiq etmək asandır.
- Beton və armatura yüksək yapışma təmin edir.
- Yüksək təzyiqli müqavimətinə malikdir.
- Yüksək tiksotropik (sürüşməyən) xassəyə malikdir.
- Su keçirməzdir.
- Donma-ərimə dövrlərinə davamlıdır.
- Astar tələb etmir.
- Yığılıb büzülür, tez müqavimət qazanır.
- Xlor, sulfat və yağlara qarşı davamlıdır.

Səth təmiri:

Təmir ediləcək səthlər möhkəm olmalı, toz və kirdən təmizlənməlidir. 40mm-dən yuxarı qalın təmirlərdə tətbiq 40mm-lik mərhələlərlə aparılmalıdır. Həddindən artıq yaş və gölməçəli səthlərdə öncəliklə su səthdən çıxarılmalıdır və ya drenaj edilməlidir. Quru səthlər bir az nəmləndirilməlidir.

Texniki məlumat:

Materialın strukturu: Mineral dolğular, polimer və liflə möhkəmləndirilmiş xüsusi məhlul.

Rəng	: Boz
Yükə qarşı davamlılığı	: (TS EN 196)
1-ci gün	: 20 N/mm ²
7-ci gün	: 50 N/mm ²
28-ci gün	: 60 N/mm ²
Əyilməyə qarşı davamlılığı (28 gün)	: (TSEN196) 7N/mm ²
Yapışma gücü	: (TS EN 1542)
(Betona) 28-ci gün	: 2 N/mm ²
Karbonatlaşmaya qarşı müqavimət	: Dəq. ≥ control concrete MC 0.45
Elastiklik Modulu (28-ci gün)	: 20.000 N/mm ²
Tətbiq Qalınlığı:	min.10 mm – maks.40 mm
Tətbiq edilən səthin temperaturu	: +5°C +30°C
Servis temperaturu	: (-20°C) +400°C
İstifadə müddəti	: (+20°C) 30 dəqiqə
Səthin üzərində gəzmə müddəti	: (+20°C) 24 saat
Tam polimerləşmə	: (+20°C) 28 gün



CCS.az LLC

Address: Sabail district, Badamdar highway 18, Baku, Azerbaijan

Phone: +994 12 567 97 09 / 10

Web: www.ccs.az

E-mail: info@ccs.az



9001:2015
45001:2018
14001:2015



Qeyd: Yuxarıda göstərilmiş qiymətlər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət olan mühit üçün etibarlıdır. Temperatur artdıqca müddət qısalır, aşağı düşdükcə isə artır.

Qarışdırma:

Qablaşdırmada təsvir olunan müvafiq miqdarda suyu təmiz qarışdırıcı qaba tökün. **CCS Mortar ST60** torbasını açılın və yavaş-yavaş suya əlavə edin, 400-600 sürətli qarışdırıcı ilə təxminən 4 dəqiqə homojen qarışıq əldə olunana qədər qarışdırın. Materialın içərisində topaq qalmamalıdır. Material 30 saniyə dincəldikdən sonra yenidən qarışdıraraq tətbiq üçün hazır vəziyyətə gətirin.

1 kq **CCS Mortar ST60** üçün təxminən 160 q su istifadə edilməlidir. 25 kq-lıq kisəyə təxminən 4 litr su əlavə edilməlidir.

Qarışığın sıxlığı: 2,25 kq/lt.

Tətbiq qaydaları:

Hazırlanmış məhlul qalınlığı maksimum 4 sm olaraq 1 dəfəyə tətbiq edilir. Tətbiq edilərkən, qələbin içərisində hava boşluğu olmamasına diqqət yetirilməlidir. Buna görə də material mala və ya polad çubuqla (şişləmə ilə) qələbdəki boşluqlara doldurulur. Vibrator istifadə edilməməlidir. Qələblər 24 saatdan əvvəl götürülməməli, həddindən artıq külək, günəşli və yüksək temperatur zamanı materialın səthi nəm kisələr və ya tez hidrotasiyanını (buxarlanmanın) qarşısını alan brezent, “curing” materialları ilə qorunmalıdır. Qurutma zamanı məhlulun səthi sulanmamalıdır. Məhlul +20 °C-də 30 dəqiqə ərzində istifadə edilməlidir. Temperatur yüksəldikdə bu müddət azalır. Material qarışdırıldıqdan dərhal sonra tətbiq edilməlidir.

Qablaşdırma:

25 kq-lıq polietilenlə möhkəmləndirilmiş kraft torbalar.

Sərfiyyat:

1 sm qalınlıq əldə etmək üçün 20 kq/m²

Saxlama müddəti:

Material açılmamış orijinal qablarda, quru və sərin otaqda saxlanılmalıdır. Qısamüddətli saxlanma zamanı material üst-üstə 3 paletdən çox olmayaraq yığılmalı, göndərilmə isə 1-ci daxil olan kisə 1-ci çıxar prinsipinə uyğun yerinə yetirilməlidir. Uzun müddətli saxlama üçün paletlər üst-üstə yığılmamalıdır.

Müvafiq şərtlərə əməl olunduğu halda saxlanma müddəti 12 ay təşkil edir.

Sağlıq və təhlükəsizlik:

Məhsulla bağlı Avropa Birliyinin direktivlərinə uyğun olaraq hazırlanmış Təhlükəsizlik Məlumat Vərəqinə (SDS) əməl edin.



CCS.az LLC

Address: Sabail district, Badamdar highway 18, Baku, Azerbaijan

Phone: +994 12 567 97 09 / 10

Web: www.ccs.az

E-mail: info@ccs.az

